

# PAVIMENTO AUTONIVELANTE EPOXY/POLIURETANO

## MONOCOLOR 2, 3 e 4 mm Esp.

É um sistema autonivelante contínuo sem juntas, constituído por tinta Epoxy **RAPOX** ou tinta poliuretano **RAPUR**, e inertes de quartzo natural com granulometria de 0,1- 0,3 mm, que se aplica em uma ou duas camadas com espátula dentada ou rôdo de chapa.



### Âmbito de Aplicação

Autonivelante liso é um pavimento com uma superfície completamente lisa que se aplica principalmente em indústrias secas, indústria química, farmacêutica, cosmética, electrónica, e onde existe a necessidade de pavimentos resistentes e muito fáceis de limpar, laboratórios, hospitais e oficinas auto.

### Cores

O pavimento autonivelante liso adapta-se ao gosto de todos os clientes, como demonstra o catálogo de cores existente.

Está disponível com acabamento brilhante **RAPOX**, acetinado ou mate, com verniz poliuretano **RAPUR**.

### Rodapés

Podem, igualmente aplicar-se rodapés em meia cana (5 cm de altura) para facilitar a limpeza e evitar a acumulação de resíduos junto às paredes.



azul  
5005



amarelo  
1003



verde claro  
6019



cinzento  
7001



verde  
6021



branco pérola  
1013

### Especificações

Resistência à compressão • 80 N/mm<sup>2</sup> (PM 309-1/92)

Resistência à tracção por flexão • 30 N/mm<sup>2</sup> (PM 308-1/92A)

Resistência ao arrancamento • >3 N/mm<sup>2</sup> (Rotura no Betão)

Módulo de Elasticidade (ensaio de compressão) • 14000 N/mm<sup>2</sup> (PM 310-1/92A)

Coefficiente de dilatação técnica linear • 40x 10E- 6/°C (DIN 53752)



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.  
Zona Industrial - Lote 48 - Apartado 182 - 2080 Almeirim  
Tel. 243 593 525 • Fax. 243 599 005  
www.raposolda.pt • E-mail: raposo.lda@mail.telepac.pt

