

PAVIMENTO MULTICAMADA

QUARTZO COLORIDO 3/4 mm Exp.

É um sistema que se aplica em três camadas (multicamada) de resina epoxy incolor e quartzo colorido de granulometria seleccionada.



Características

É um pavimento extremamente sólido que resiste praticamente a todas as solicitações de uma exploração industrial. A rugosidade da superfície pode adaptar-se às necessidades do usuário. Graças à sua alta resistência à abrasão apresenta uma excelente durabilidade. O pavimento, com uma espessura de 3/4 mm, é impermeável à água.

Âmbito de Aplicação


É um pavimento desenvolvido para importantes solicitações no âmbito industrial. Aplica-se em todas as indústrias e especificamente na indústria alimentar, particularmente em matadouros, na indústria química-farmacêutica, e na indústria mecânica, comércio e construção.

Cores


Permite criar óptimas soluções decorativas misturando várias cores de quartzo colorido em percentagem. Está disponível numa ampla gama de cores e condições com possibilidade de acabamentos com diferentes texturas. Tem acabamento brilhante com verniz Epoxy  acetinado ou mate com verniz poliuretano. 

Rodapés

Podem também executar-se rodapés em meia cana (5cm de altura), para facilitar a limpeza e evitar a acumulação de resíduos junto às paredes.




50% verde
50% branco




50% vermelho
50% branco




50% amarelo
45% branco
5% preto



75% verde
20% branco
5% preto



75% vermelho
20% branco
5% preto



75% azul
25% branco



50% cinzento
50% branco

Especificações

Resistência à compressão • 80 N/mm² (PM 309-1/92)
Resistência à tracção por flexão • 30 N/mm² (PM 308-1/92A)
Resistência ao arrancamento • > 3 N/mm² (Rotura no Betão)
Módulo de Elasticidade (ensaio de compressão) • 14000 N/mm² (PM 310-1/92A)
Coeficiente de dilatação técnica linear • 40x 10E- 6/°C (DIN 53752)



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.
Zona Industrial, Lote 81 - Apartado 182 - 2080-909 ALMEIRIM
Tel. (+351) 243 593 525 - Fax (+351) 243 599 005
www.raposolda.pt - E-mail: raposo.lida@mail.telepac.pt



0,3 - 0,7 mm



0,7- 1,2 mm

Disponível em 2 granulometrias